

## Грунтовка ХС-010>грунтовка ХС-010 грунтовка ХС-010 эмаль КО-84 грунтовка ХС-010/



Полтава, Україна

Грунтовка ХС-010>грунтовка ХС-010 грунтовка ХС-010 эмаль КО-84 грунтовка ХС-010/  
2\*ЭМАЛЬ ПФ-1189

Эмаль ПФ-1189 используется для создания антикоррозионной защиты огромного числа строительных металлоконструкций, эксплуатирующихся в условиях умеренного климата и неагрессивных средах. Эмаль ПФ-1189 - это двухупаковочный материал, состоящий из основы и алюминиевой пудры. При нанесении покрытие образует ровную, полуматовую пленку серебристого цвета. Пленка обладает эластичность при изгибе - не более 1 мм, прочностью при ударе (по прибору типа У-1) - не менее 0, 25 см, твердостью (по маятниковому прибору ТМЛ) - не менее 0, 25 усл. Ед. и адгезией - не более 1 балла. Кроме того, покрытие имеет значительную стойкость к статическому воздействию жидкостей при температуре 20±2°C: воды - 72 часа, 3% раствора NaCl - 48 часа. Массовая доля нелетучих веществ составляет 60-66%, масс, степень перетира - не более 40 мкм.

Перед окраской поверхность очищают от жира, грязи, пыли. Эмаль ПФ-1189 тщательно размешивают и при необходимости разбавляют ксилолом, сольвентом, толуолом или смесью ксилола с уайт-спиритом в соотношении 1:1 по массе. Условная вязкость при температуре 20±0, 5°C по вискозиметру типа ВЗ-4 составляет 50-100 с. Наносят готовый продукт в 2 слоя краскораспылителем. Допустимым является нанесение в 1 слой на предварительно обработанную поверхность грунтовками типа ЭП, ГФ и прочими. Расход при однослойном покрытии составляет 100-120 г/м², время сушки при температуре 20±2°C до степени 1 - не более 30 минут, до степени 3 - не более 5 часов. При покраске следует помнить о жизнеспособности эмали, которая насчитывает не менее 72 часов при температуре 20±2°C.

Эмаль ПФ-1189 огнеопасна, хранят ее 6 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке далеко от огня и его источников. При нанесении рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты. Купить краску эмаль ПФ-1189 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482